

舗装補修材

EXCEL Patch

[エクセル・パッチ]

- 雨天時でも、施工可能です。
- 通常のプライムコート等の接着剤は不要です。
- エクセルをポットホールに投げ込み簡単にスコップ又は、足踏み程度で均し、通過車両によって転圧され補修完了です。
- 骨材5mm以下の標準タイプです。

エクセル・パッチの使用目安(1袋) 45cm×45cm×5cm/約20kg



標準型

EXCEL 13

舗装補修材

EXCEL Top 13

[エクセル・トップ13]

最高の仕上りを目的に研究・開発し生まれた、
新型の舗装材。緊急時の小規模工事に最適です!

- 加熱合材の密粒度トップ13と同等の配合で、骨材が13mm~0.01mmの混合タイプです。
 - ランマーやプレートコンパクターで転圧すると、更に仕上り・耐久性が優れます。
- ※製品の特性上少し固めですが、通過車両による転圧で仕上がります。

エクセル・トップ13の使用目安(1袋) 50cm×50cm×3cm/約20kg



耐久型

EXCEL Fit

舗装補修材

EXCEL Fit

[エクセル・フィット]

エクセル・フィットは、雨天時、水溜まり関係なく
施工可能です。

- 舗装のわだち解消
- 舗装の亀裂補修に
- 橋の段差補修に
- マンホール等の周り陥落補修に

- 歩道の段差解消に
- 水溜り解消に
- バリヤフリー対策に
- 施工は金こて1個で他の道具は不要です。
- ワンタッチコートを使用すると更に仕上り・耐久性が優れます。
- 骨材は2mm以下の為、僅かな段差補修にも。
- 舗装の亀裂補修にも。



密粒型

エクセル・パッチ
マーシャル実験



アスファルト量
(バインダー)

4.8~5.0%

突き固め回数

75回

安定度 KN

3.13

フロー値

22 1/100cm

 アイロード株式会社

【本社】 〒005-0016 北海道札幌市南区真駒内南町7丁目7番12号
TEL : (011)588-1100 FAX : (011)588-1110

【函館営業所】 〒041-0831 北海道函館市神山町245番地21
TEL : (0138)82-8777 FAX : (0138)82-8666

全天候型 舗装補修・復旧材



EXCEL

The Permanent Cold Patch

ハイテク材

エクセルパッチ



アイロード株式会社